



LV-SportSeal

Polyuretan Forsegler

Kun til erhvervsmæssig brug

Junckers LV-SportSeal HT er en 2-komponent lugtsvag og meget slidstærk vandbaseret polyuretan-forsegler til overfladebehandling af PVC-, Vinyl- og linoleumsgulve i sportshaller og andre stærkt trafikkerede arealer.

Glansgrad:

Ultra Mat

Emballagestørrelse:

4.95 Liter,

Teknisk Information

GENEREL BESKRIVELSE

Junckers LV-SportSeal HT er en 2-komponent lugtsvag og meget slidstærk vandbaseret polyuretan-forsegler til overfladebehandling af PVC-, Vinyl- og linoleumsgulve i sportshaller og andre stærkt trafikkerede arealer.

PRODUKTBESKRIVELSE

Produkt: 2-komponent, vandbaseret polyuretanlak.

Udseende: Mælkehvid væske. Farveløs efter tørring

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: 10-12 m² per liter.

Blanding: 10 dele lak blandes med 1 del hærdet.

Før påføring: Omrør/ryst lakken grundigt til alt bundsat materiale er opløst. Tilsæt hærdet og omrør/ryst grundigt igen, minimum 45 sekunder. Lad blandingen hvile i 10 minutter. Omrør/ryst derefter grundigt igen før brug, minimum 45 sekunder

Brugstid: Blandingen skal anvendes indenfor 2 timer. Anvend ikke blandingen efter dette tidsrum.

Påføringsværktøj: Pensel, lakrulle eller luft/luftløs sprøjte.

Overfladetemperatur: Mindst 15° C og maksimum 25° C

Fortynding: Ved sprøjtepåføring fortyndes med maksimum 15 % vand.

Tørretid ved 20° C og 50 % RF:

Ca. 3 timer.

Klar til brug for let trafik: 8 timer.

Fuldt afhærdet efter 75 timer.

Rengøring af værktøj: Foretages straks efter brug med sæbevand.

Opbevaring: Holdbar i 2 år i uåbnet emballage ved 20° C. Må ikke udsættes for temperaturer på under 5° C.

ANBEFALEDE SYSTEMER

Sportshaller og stærkt trafikkerede arealer:

1 lag Junckers LV-SportSeal HT 10 m²/liter
+ 1 lag Junckers LV-SportSeal HT 10-12 m²/liter

BRUGSANVISNING

Gulve, ikke tidligere behandlet med Junckers LV-SportSeal HT

Gulve behandlet med voks eller polish skal affedtes før forsegling.

Fordel Junckers LV-Basic Cleaner med moppe og bearbejd rengøringsmidlet med polermaskine monteret sort nylonrondel.

Rengør herefter med rent vand og sørg for, at alle rester af rengøringsmidlet fjernes. Lad tørre i 4-8 timer.

Specielt for Linoleum: Vurderes det, at overfladen er ru og uensartet efter rengøring, kan det før forsegling være nødvendigt at udføre en let slibning med fint sandpapir korn 150- 180.

Foretag grunding med ét lag Junckers LV-SportSeal HT. Lad tørre i minimum 3 timer og påfør derefter det afsluttende lag.

Lad overfladen tørre helt inden ibrugtagning.

Ældre misfarvede linoleumsgulve

Ovenfor anførte metode medvirker til vedligeholdelse af overfladen og tilvejebringer kun i mindre grad den originale farve. Mere dybdegående mekanisk afslibning skal foretages, hvis gulvets originale farve skal frembringes.

Gulve tidligere behandlet med Junckers LV-SportSeal HT

Vask gulvet med Junckers LV-Basic cleaner. Lad tørre og slib let med fint sandpapir korn 150-180. Slibestøv fjernes omhyggeligt ved støvsugning og gulvet tørres af med en klud hårdt opvredet i rent vand. Påfør ét lag Junckers LV-SportSeal HT og lad tørre.

Vedhæftningstest

Det anbefales altid at udføre vedhæftningstest på et mindre areal, inden forsegling af det fulde areal påbegyndes.

Rengøring og pleje

Til regelmæssig rengøring anvendes Junckers Gulvsæbe. Til regelmæssig genopfriskning anvendes Juncker LV Protection.

SIKKERHED

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem før produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger. For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

YDERLIGERE INFORMATION

Produkter:

F 10.2 Junckers Gulvsæbe

F 40.6 Junckers Basic Cleaner

F 40.7 Junckers LV Protection
