



HP Sport

2-komponent vandbaseret lak
Til renovering af sportsgulve

Junckers HP Sport er en 2-komponent lugtsvag og meget slidstærk vandbaseret polyuretanlak. Anbefales til renovering af lakerede sportsgulve samt som top-lak på ubehandlede eller maskinafslebne sportsgulve af træ. Ubehandlede og maskinafslebne trægulve skal grundes med Junckers GrundLak Vandbaseret før top-lakering. Skal blandes med tilhørende hærdere før brug. HP Sport opfylder krav til friktion i henhold til den europæiske sportsnorm EN14904.

Vælg glansgrad for at se emballagestørrelser.

Glansgrad:

Ultra Mat

Emballagestørrelse:

4.95 Liter,

Mat

Emballagestørrelse:

4.95 Liter,

Halvblank

Emballagestørrelse:

4.95 Liter, 24.2 Liter,

Teknisk Information

GENEREL BESKRIVELSE

2-komponent lugtsvag og meget slidstærk vandbaseret polyuretanlak til:

- Vedligeholdelse af lakerede sportsgulve af træ.
- Overfladebehandling af ubehandlede/afslebne sportsgulve af træ.

Ubehandlede/maskinafslebne gulve skal grundes med Junckers GrundLak Vandbaseret før afsluttende behandling med gulvlak HP Sport.

Junckers HP Sport er indeklimalmærket. Et indeklimalmærket produkt har gennemgået omfattende prøvning for afgasning og lugt. Det sikrer, at der ikke er kemiske stoffer i produktet, der negativt kan påvirke luftkvaliteten i rummet.

PRODUKTBESKRIVELSE

Produkt: 2-komponent, vandbaseret polyuretanlak.

Udseende: Mælkevid i våd tilstand. Tørres farveløs op.

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: 10-12 m² per liter.

Blanding: 10 dele lak blandes med 1 del hæder.

Før påføring: Omrør/ryst lakken grundigt til alt bundsat materiale er opløst. Tilsæt hæder og omrør/ryst grundigt igen, minimum 45 sekunder. Lad blandingen hvile i 10 minutter. Omrør/ryst derefter grundigt igen før brug, minimum 45 sekunder

Brugstid: Blandingen skal anvendes indenfor 2 timer. Anvend ikke blandingen efter dette tidsrum.

Påføringsværktøj: Pensel, lakrulle, luft/luftløs sprøjte, applikator. Ved påføring med applikator skal lakken hældes ud i sparsomme mængder og straks fordeles jævnt således, at limbinding mellem de enkelte gulvbrætter undgås.

Overfladetemperatur: Mindst 15° C og maksimum 25° C.

Fortynding: Ved sprøjtepåføring fortyndes med maksimum 15 % vand.

Tørretid ved 20° C og 50 % RF:

Ca. 3 timer.

Klar til brug for let trafik: 8 timer.

Fuldt afhærdet efter 72 timer.

Påfør højst 2 lag lak per dag

RF: Vandige produkter har en vis klæbeeffekt og anbefales derfor kun til rum med stabil luftfugtighed. Det betyder at forskellen på højeste og laveste relative luftfugtighed ikke må variere mere end 30 % over året.

Rengøring af værktøj: Foretages straks efter brug med sæbevand.

Opbevaring: Holdbar i 2 år i uåbnet emballage ved 20° C. Må ikke udsættes for temperaturer på under 5° C.

ANBEFALEDE SYSTEMER

Sportsgulve:

1 lag Junckers GrundLak Vandbaseret 8 m²/liter

+ 2 lag Junckers HP Sport 10-12 m²/liter.

BRUGSANVISNING

Ubehandlede/afslebne gulve:

Overfladen skal være helt ren, tør og fri for støv, voks, fedt, polish, sæberester o.lign. Voks, oliepletter, lakrester o.lign. fjernes ved afslibning. Slibestøvet fjernes omhyggeligt ved støvsugning.

Påføret lag Junckers GrundLak Vandbaseret. Lad lakken tørre.

Derefter slibes med fint sandpapir (korn 150-180) i træfibreens længderetning. Slibestøvet fjernes ved støvsugning og gulvet tørres af med en klud hårdt opvredet i rent vand.

Påfør et lag Junckers HP Sport. Lad tørre natten over og påfør derefter sidste lag lak. Eventuelle linjemarkeringer påføres før dette sidste lag.

Tidligere lakerede gulve:

Før lakering afvaskes med Junckers GulvRens. Slib omhyggeligt med korn 150-180. Slibestøvet fjernes ved støvsugning, og gulvet aftørres med en klud hårdt opvredet i rent vand.

Det anbefales altid at udføre vedhæftningstest på et mindre areal inden lakering af gulvet påbegyndes. Laker et par felter 2 gange med 4 timers mellemrum. Efter tørring i 24 timer kontrolleres felternes vedhæftning ved skrabning med kanten af en mønt.

Hvis vedhæftningen er god, og overfladen er pæn, kan hele gulvet lakeres med et lag Junckers HP Sport. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, fortsættes som beskrevet under "Gulve behandlet med voks/polish".

Gulve behandlet med voks/polish:

Overfladen maskinafslibes før lakering. Brug sandpapir korn 24-36 for at fjerne gammel lak. Fjern slibespor med korn 60-80. Afslut med korn 120-150 for at opnå en helt glat overflade. Slibestøvet fjernes omhyggeligt ved støvsugning.

Laker derefter som beskrevet under "Ubehandlede/afslebne gulve".

SIKKERHED

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem før produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger. For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

YDERLIGERE INFORMATION

Produkter:

F 5.3 - Junckers GrundLak Vandbaseret

F 8.1 - Junckers Sportsline

F 10.3 - Junckers GulvRens
