



## ProfilLud

Til hvidpigmentering af væg- og loftpaneler

Til professionel og privat brug.

Junckers ProfilLud er et indendørs produkt til hvidpigmentering af væg- og loftpaneler.

Produktet beskytter mod snavs og modvirker gulning forårsaget af UV-belysning.

Velegnet til lyse eller gulnede træoverflader.

**Farver:**

**Hvid**

**Emballagestørrelse:**

0.75 Liter, 2.5 Liter,

**Ekstra Hvid**

**Emballagestørrelse:**

0.75 Liter, 2.5 Liter,

## Teknisk Information

### GENEREL BESKRIVELSE

Junckers ProfilLud er et indendørs produkt til hvidpigmentering af væg- og loftpaneler.

Produktet beskytter mod snavs og modvirker gulning forårsaget ved UV-belysning.

Velegnet til lyse eller gulnede træoverflader.

---

### PRODUKTBESKRIVELSE

**Produkt:** Vandbaseret bindemiddelsystem med hvidt pigment og UV absorberende materiale med udvidet effektivitet.

**Udseende:** Cremefarvet/mælkehvid i emballagen. Let transparent hvid efter tørring.

---

### TEKNISKE DATA

**Rækkeevne:** 10-12 m<sup>2</sup> pr. liter.

**Før påføring:** Omryst/omrør grundigt før brug.

**Påføringsværktøj:** Langskaftet pensel i profilets bredde.

**Overfladetemperatur:** Minimum 15° C.

**Fortynding:** Leveres klar til brug. Produktet kan fortyndes med ca. 10 % vand til sprøjteviskositet.

**Tørretid ved 20° C og 50 % RF:**

Ca. 1 time ved 20° C og 50 % RF.

Fuldt afhærdet efter 1 uge.

**Rengøring af værktøj:** Foretages straks efter brug med sæbevand.

**Opbevaring:** Holdbar 2 år i uåbnet emballage ved 20° C. Må ikke udsættes for temperaturer under 0° C.

**Glansgrad:** Ultramat

---

## BRUGSANVISNING

Overfladen skal være helt ren, tør og fri for støv, voks, fedt, polish og sæberester. Urenheder fjernes ved afslibning i træfibrenes retning korn 100-120. Slibestøv fjernes ved støvsugning.

Har træet været udsat for tobaksrøg, sod eller lignede afrensnes med Junckers TræRens før behandling. Efter afrensning skal overfladen tørre minimum 24-48 timer.

Omrør grundigt før brug og påfør i træets længderetning et tyndt lag Junckers ProfilLud på maksimalt 1-3 brædder af gangen. Gennemstryg mens overfladen stadig er våd.

Hvis der ønskes et mere hvidpigmenteret udtryk, gentages behandlingen.

---

## SIKKERHED

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem før produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger. For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

---