

## GULVOLIE PRODUKTINFORMATION



### GENEREL BESKRIVELSE

Anvend GulvOlie indendørs til grundning og færdigoliering af ubehandlede og maskinafslebne trægulve samt til reovering af tidligere olierede trægulve.

Produktet kan kombineres med Gulvlak HP Commercial, hvis man foretrækker udtrykket fra olie, men samtidig gerne vil opnå fordelene ved en lakeret overflade.

Junckers GulvOlie er indeklimatestet og har derfor gennemgået omfattende prøvning for afgasning og lugt. Det sikrer, at der ikke er kemiske stoffer i produktet, der negativt kan påvirke luftkvaliteten i rummet.

Til privat og professionel brug.

### PRODUKTBESKRIVELSE

**Produkt:** Hærdende urethanolie i opløsningsmiddel med mild lugt.

**Emballagestørrelser:**

Klar: 0,75 liter, 2,5 liter, 5 liter, 10 liter, 25 liter.

Hvid: 0,75 liter, 2,5 liter, 5 liter.

Invisible, Sort, Antrazit grå, DrivtømmerGrå, Mahogni, Valnød:  
2,5 liter, 5 liter.

Dark Coco, Kirsebær, Nordic, Wild Hazel, Raw Sugar:  
2,5 liter.

**Udseende:**

En klar olie giver træet en dyb og varm glød.

Farven Invisible bevarer et ubehandlet look på lyse træsorter.  
Denne farve anbefales ikke til mørke træsorter.

Øvrige farvede olier er let transparente og fremhæver træets naturlige årestruktur.

### TEKNISKE DATA

**Rækkeevne:** 10-50 m<sup>2</sup> pr. liter afhængig af træstruktur og sugsevne.

**Før påføring:** Omryst/omrør grundigt før brug.

**Påføringsværktøj:** Klud, pensel, rulle, polermaskine monteret med hvid nylonrondel.

**Overfladetemperatur:** Min. 15 °C.

**Fortynding:** Leveres klar til brug. Fortynding anbefales ikke.

**Tørretid ved 20 °C og 50 % RF:**

16-24 timer før færdigbehandling.

Klar til brug 24 timer efter færdigbehandling.

Fuldt afhærdet efter 3 døgn.

Tildæk ikke overfladen med f.eks. løse eller faste tæpper før olien er fuldt afhærdet.

**Rengøring af værktøj:** Mineralsk terpentin

**Opbevaring:** Holdbar 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Når emballagen er åbnet vil olien danne skind på overfladen ved henstand og evt. gelere i emballagen.

## ANBEFALEDE SYSTEMER

### Bolig og Erhverv:

2 lag GulvOlie, påført vådt i vådt  
+ 1 lag GulvOlie

Alternativ til afsluttende lag olie: 2 lag GulvLak HP Commercial.

## BRUGSANVISNING

### Grundoliering af ubehandlede/afslebne overflader:

Før oliering skal træet være rent, tørt og fri for støv, voks, polish og sæberester. Urenheder fjernes ved afslibning i træfibrenes retning med sandpapir korn 100-120. Slibestøv fjernes ved støvsugning.

Ved større arealer opdeles gulvet i felter svarende til et areal, der kan olieres på 30 minutter. Sørg for at overlappende kanter mellem de olierede arealer ikke tørrer ud under behandlingen.

Før oliering påbegyndes skal træets overflade fugtes med en klud opvredet i rent vand. Det sikrer god oliemætning og et ensartet udseende. Sørg for at overfladen fugtes ensartet og synligt på hele overfladen. Lad herefter tørre til overfladen ikke længere føles fugtig.

Påfør 2 lag GulvOlie "vådt i vådt".

- Dette gøres ved først at påføre ét lag olie.
- Vent i maksimalt 30 minutter og påfør endnu ét lag olie.
- Hold øje med at olien står blankt/våd og fordel olien fra våde til tørre områder, hvor olien er absorberet.
- Efter 20-30 minutters bearbejdning, og imens olien stadig er våd, poleres overfladen let med polermaskine monteret en hvid nylonrondel.
- Til sidst fjernes overskydende olie med en ren fnugfri klud. Sørg for at tørre olien af til en ensartet mat overflade.
- Områder med indtørret olie, der ikke er absorberet, vil efterlade skjolder på overfladen.
- Lad tørre i 16-24 timer før færdigbehandling.

### Færdigbehandling med GulvOlie:

- Mellemslib gulvet med polermaskine påmonteret grøn eller sort nylonrondel.
- Fjern herefter slibestøv med støvsuger.
- Påfør et tyndt lag GulvOlie til overfladen er mættet og poler med en ren klud til gulvet føles tørt.
- Olie, som ikke er absorberet skal være fjernet senest 30 minutter efter påføring.

Vær opmærksom på, at træ absorberer olie i forskellig grad og derfor kan den færdigolierede overflade fremstå med en vis variation i farven. Dette ses meget udtalt på gran.

**Specielt om farvede olier:**

- Ved længerevarende berøring eller kontakt med andre materialer kan afsmitning fra farvede olier forekomme.
- Gulve grundolieret med en farvet olie kan alternativt færdigbehandles med en klar olie, hvis grundolieringens farveintensitet vurderes tilstrækkelig.
- Anvendes farven Hvid, Invisible eller Nordic skal gulvet altid færdigbehandles med tilsvarende farve. En klar olie kan påvirke farveintensiteten og skabe en let gulningseffekt.
- Farven Invisible indeholder hvidt farvepigment, og dette vil give en let farveeffekt på mørke træsorter.

**Pleje og vedligeholdelse af olierede overflader:**

Hvis overfladen fremstår ubrudt anbefales Junckers hurtigtørrende OliePleje.

Anvend GulvOlie, hvis overfladen viser tegn på at være slidt igennem til rent træ. Metode som anvist under punktet "Færdigbehandling".

**Færdigbehandling med lak:**

Ønskes højere slidstyrke på det olierede gulv kan færdigbehandling ske med lak.

Bemærk, at det generelt for alle træsorter er meget vigtigt, at hele gulvfladen er 100% mættet med olie før lakering. Manglende oliemætning skaber risiko for misfarvning.

Pga. garvesyreindholdet kræver egetræsgulve ekstra opmærksomhed og derfor anbefales på eg et ekstra lag olie som beskrevet under punktet "Færdigbehandling med GulvOlie.

- Når olien er helt tør mellemslibes med grøn sliberondel.
- Fjern slibestøv ved støvsugning.
- Påfør 1 lag gulvlak HP Commercial og lad tørre i ca. 4 timer.
- Påfør derefter sidste lag lak og lad tørre til lakken er fuldt afhærdet.

**Pleje og vedligeholdelse af lakerede overflader:**

Et lakeret trægulv kan lejlighedsvis genopfriskes ved at give gulvet en let slibning og efterfølgende lakering med et enkelt lag top-lak.

Gennemslidning af den lakerede overflade kræver maskinafslibning og genbehandling med olie og lak af hele arealet, hvis der igen skal opnås et ensartet udseende.

**Manufacturer:**

Junckers Industrier A/S  
www.junckers.com

Denmark: +45 70 80 30 00 / teknik@junckers.dk  
ExportDept.: +45 70 80 30 00 / export@junckers.dk

**Junckers Ltd.** +44 1376 534700 / tech@junckers.co.uk  
**Junckers Hardwood (USA)** +1 800 878-9663 / info@junckershardwood.com  
**Junckers France S.A.** +33 5 5944 8518 / commercial@junckers-france.fr  
**Junckers Iberica S.A.** +34 915 075 719 / info@junckers.es  
**Junckers S.r.l.** +39 348 4405255 / info@junckers.it  
**Junckers Parkett GmbH.** +49 0351-84387077 / info@junckers.de

**F 2.1**  
2018-12-04  
Replacement of  
2017-12-14

## SIKKERHED

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem før produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger.

For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

---

## YDERLIGERE INFORMATION

### Produkter:

F 2.7 - Junckers OliePleje

F 8.5 - Junckers HP Commercial