

RUSTIK BORDPLADEOLIE PRODUKTINFORMATION



GENEREL BESKRIVELSE

Rustik Bordpladeolie er et indendørs olieprodukt til grundning og færdigoliering af ubehandlede eller afslebne bordplader af træ, f.eks. stueborde, spiseborde etc. Anbefales også som opfrisker ved lettere slid.

Olien tilfører træet en vand- og smudsafvisende overflade.

Rustik Bordpladeolier er indeklimatestet og har derfor gennemgået omfattende prøvning for afgasning og lugt. Det sikrer, at der ikke er kemiske stoffer i produktet, der negativt kan påvirke luftkvaliteten i rummet.

Til forbruger- og erhvervsmæssig anvendelse.

PRODUKTBESKRIVELSE

Produkt:

Hærdende urethanolie i opløsningsmiddel med mild lugt.

Emballagestørrelser: 0,75 liter.

Farver: Klar, hvid, antrasit grå, valnød, mahogni, kirsebær, sort, dark coco, Drivtømmer Grå, Invisible.

Udseende:

En klar olie giver træet en dyb og varm glød.

Farven Invisible bevarer et ubehandlet look på lyse træsorter, anbefales ikke til mørke træsorter.

Øvrige farvede olier er let transparente og fremhæver træets naturlige årestruktur.

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: 10 - 50 m² pr. liter afhængig af træstruktur og sugsevne.

Før påføring: Omryst/omrør grundigt før brug.

Påføringsværktøj: Klud, pensel eller rulle.

Overfladetemperatur: Min. 15 °C.

Fortynding: Leveres klar til brug. Fortynding anbefales ikke.

Tørretid ved 20 °C og 50 % RF:

16 - 24 timer før genbehandling.

Klar til brug 24 timer efter færdigbehandling.

Fuldt afhærdet efter 3 døgn.

Tildæk ikke overfladen før olien er fuldt afhærdet.

Rengøring af værktøj: Mineralsk terpentin

Opbevaring: Holdbar i 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Når emballagen er åbnet vil olien danne skind på overfladen ved henstand og gelere i emballagen.

BRUGSANVISNING

Før du går i gang:

Alle udskæringer, kanter og bagside på en ny ubehandlet bordplade skal påføres rigelige mængder olie inden montering. Det modvirker risiko for krumning af bordpladen.

Grundoliering af ubehandlede/afslebne overflader:

Overfladen skal være ren, tør og fri for støv, voks, polish og sæberester. Urenheder fjernes ved afslibning i træfibrenes retning med sandpapir korn 100 - 120. Slibestøv fjernes ved støvsugning.

Før oliering påbegyndes skal træets overflade fugtes med en klud opvredet i rent vand. Det sikrer god oliemætning og et ensartet udseende. Sørg for at overfladen fugtes ensartet og synligt på hele arealet. Lad herefter tørre til overfladen ikke længere føles fugtig.

Påfør 2 lag olie "vådt i vådt".

- Dette gøres ved først at påføre ét lag olie.
- Vent i maksimalt 30 minutter og påfør endnu ét lag olie.
- Hold øje med at olien står blankt/våd og fordel olien fra våde til tørre områder, hvor olien er absorberet.
- Efter 20 - 30 minutters bearbejdning, og imens olien stadig er våd, poleres overfladen let med en hvid nylonsvamp.
- Til sidst fjernes overskydende olie med en ren fnugfri klud.
- Sørg for at tørre olien af til en ensartet mat overflade.
- Områder med indtørret olie, der ikke er absorberet, vil efterlade skjolder på overfladen.
- Lad tørre i 16 - 24 timer før færdigbehandling.

Færdigbehandling:

- Mellemslib med sort slibesvamp og fjern slibestøv.
- Påfør 2 tynde lag olie til overfladen er mættet og poler med en ren klud til overfladen føles tør.
- Olie, som ikke er absorberet skal være fjernet senest 30 minutter efter påføring.

Specielt om farvede olier:

Ved længerevarende berøring eller kontakt med andre materialer kan afsmitning fra farvede olier forekomme.

Overflader grundolieret med en farvet olie kan alternativt færdigbehandles med en klar olie, hvis grundolieringens farveintensitet vurderes tilstrækkelig.

Anvendes farven Hvid, Invisible eller Nordic skal overfladen altid færdigbehandles med tilsvarende farve. En klar olie kan påvirke farveintensiteten og skabe en let gulningseffekt.

Pleje og vedligeholdelse:

Anvend Bordpladeolie som opfrisker, hvis overfladen viser det mindste tegn på slid. Metode som anvist under punktet "Færdigbehandling".

Rengøring: Rengøring foretages med en hårdt opvredet klud.

Manufacturer:

Junckers Industrier A/S
www.junckers.com

Denmark: +45 70 80 30 00 / teknik@junckers.dk
ExportDept.: +45 70 80 30 00 / export@junckers.dk

Junckers Ltd. +44 1376 534700 / tech@junckers.co.uk
Junckers Hardwood (USA) +1 800 878-9663 / info@junckershardwood.com
Junckers France S.A. +33 5 5944 8518 / commercial@junckers-france.fr
Junckers Iberica S.A. +34 915 075 719 / info@junckers.es
Junckers S.r.l. +39 348 4405255 / info@junckers.it
Junckers Parkett GmbH. +49 0351-84387077 / info@junckers.de

F 2.8
2019-12-05
Replacement of
2019-06-14

SIKKERHED

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem før produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger.

For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.