

PROFESSIONAL HARDWAX OIL

PRODUKTINFORMATION



GENEREL BESKRIVELSE

Professional Hardwax Oil er et indendørs olieprodukt til grunding og færdigoliering af ubehandlede og afslebne trægulve i bolig og erhverv. Anbefales også til renovering af tidligere olierede trægulve.

En hurtigtørrende og slidstærk olie, der giver gulvet et lyst varmt udseende. Produktet er ikke velegnet til overlakering.

Til professionel og privat brug.

PRODUKTBEKRIVELSE

Produkt:

Hårdvoks og hærdende olie i opløsningsmiddel med mild lugt.

Emballagestørrelser: 5 liter.

Glansgrad: Mat til ultramat.

Udseende:

Cremefarvet lysebrun væske. Klar film i tør tilstand.

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: 20-30 m² pr. liter.

Før påføring: Omryst/omrør grundigt før brug.

Påføringsværktøj: Rustfri spartel, rulle eller pensel. Afhængig af ønsket glansgrad, en hvid eller rød polerrondel.

Overfladetemperatur: Minimum 15 °C.

Fortynding: Leveres klar til brug. Fortynding anbefales ikke.

Tørretid ved 20 °C og 50 % RF:

Berøringstør: Mindst 4 timer.

Genbehandling ca. 6 timer.

Polering efter ca. 16 timer.

Fuldt afhærdet efter 6 døgn.

Tildæk ikke overfladen med f.eks. løse eller faste tæpper før olien er fuldt afhærdet.

Rengøring af værktøj: Foretages straks efter brug med sæbevand.

Opbevaring: Holdbar i 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Når emballagen er åbnet vil olien danne skind på overfladen ved henstand og evt. gelere i emballagen.

ANBEFALEDE SYSTEMER

Alle typer gulve:

2 lag Professional Hardwax Oil 20 m²/liter
+ 1 afsluttende lag Professional Hardwax Oil 50 m²/liter.

BRUGSANVISNING

Ubehandlede/afslebne gulve:

Før påføring skal træet være rent, tørt og fri for støv, voks, polish og sæberester. Urenheder fjernes ved afslibning i træfibrenes retning med sandpapir korn 100-120. Slibestøv fjernes ved støvsugning.

- Afhængig af forventet slid, påfør 1-2 lag olie til overfladen er mættet.
- Fjern overskydende olie med en polermaskine og rene klude, og lad tørre.
- Påfør det afsluttende lag og lad tørre.
- Højere glans opnås ved polering efter mindst 16 timer.

Tidligere behandlede gulve:

- Maskinafslib med sandpapir korn 24-36.
- Fjern slibespor med sandpapir korn 60-80.
- Afslut med sandpapir korn 100-120 for at opnå en helt glat overflade.
- Slibestøvet fjernes omhyggeligt og overfladen behandles derefter som beskrevet under "Ubehandlede/afslebne gulve".

Daglig rengøring:

Støvsug, fej eller aftør gulvet med en klud eller moppe hårdt opvredet i rent vand. Hvis gulvets overflade er meget snavset, anbefales det at tilsætte GulvSæbe til vaskevandet.

Pleje og vedligeholdelse:

Overflader behandlet med Professional Hardwax Oil kan vedligeholdes med OliePleje.
Anvend Professional Hardwax Oil som opfrisker, hvis overfladen viser det mindste tegn på slid.

SIKKERHED

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem før produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger.

For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

YDERLIGERE INFORMATION

Produkter:

F 2.7 - Junckers OliePleje
F 10.2 - Junckers GulvSæbe