



GulvLak, Vandbaseret

GENEREL BESKRIVELSE

1-komponent lugtsvag vandbaseret akryl/polyuretan gulvlak. Anbefales som top-lak til maskinafslebne og tidligere lakerede trægulve i boligrum med let slid.

Maskinafslebne gulve skal grundes med Junckers Grundlak Vandbaseret før top-lakering.

Junckers GulvLak, Vandbaseret er indeklimatestet

Et indeklimatestet produkt har gennemgået omfattende prøvning for afgang og lugt. Det sikrer, at der ikke er kemiske stoffer i produktet, der negativt kan påvirke luftkvaliteten i rummet.

Til privat og professionel brug.

PRODUKTBESKRIVELSE

Produkt:

Vandbaseret acryl-/polyurethanlak.

Emballagestørrelser:

Mat og Ultramat: 0,75 liter, 2,5 liter, 5 liter, 10 liter, 25 liter.

Halvblank og Blank: 0,75 liter, 2,5 liter, 5 liter.

Udseende:

Cremefarvet/mælkevid i emballagen. Farveløs film efter tørring.

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: 10 m² pr. liter.

Før påføring: Omryst/omrør grundigt før brug.

Påføringsværktøj:

Pensel, korthåret lakrulle, luftløs sprøjte. Ved påføring må lakken ikke hældes direkte ud på gulvet.

Overfladetemperatur: Mindst. 15° C og maksimum 25° C

Fortynding: Junckers GulvLak Vandbaseret leveres klar til brug. Fortynding anbefales ikke.

Tørretid ved 20° C og 50 % RF:

Ca. 4 timer.

Fuldt afhærdet efter 3 døgn.

Påfør kun 2 lag lak per døgn.

RF:

Vandige produkter har en vis klæbeeffekt og anbefales derfor kun til rum med stabil luftfugtighed. Det betyder at forskellen på højeste og laveste relative luftfugtighed ikke må variere mere end 30 % over året.

Rengøring af værktøj: Foretages straks efter brug med sæbevand.

Opbevaring: Holdbar i 2 år i uåbnet emballage ved 20° C. Må ikke udsættes for temperaturer under 5° C.

ANBEFALEDE SYSTEMER**Boliger og andre mindre trafikerede områder:**

1 lag Junckers GrundLak Vandbaseret 8 m²/liter

+ 2 lag Junckers GulvLak Vandbaseret 10 m²/liter.

Manufacturer:

Junckers Industrier A/S
www.junckers.com

Denmark: +45 70 80 30 00 / teknik@junckers.dk
ExportDept.: +45 70 80 30 00 / export@junckers.dk

Junckers Ltd. +44 1376 534700 / tech@junckers.co.uk
Junckers Hardwood (USA) +1 800 878-9663 / info@junckershardwood.com
Junckers France S.A. +33 5 5944 8518 / commercial@junckers-france.fr
Junckers Iberica S.A. +34 915 075 719 / info@junckers.es
Junckers S.r.l. +39 348 4405255 / info@junckers.it
Junckers Parkett GmbH. +49 0351-84387077 / info@junckers.de

F 4.1
2018-06-14
Replacement of
2017-12-05

BRUGSANVISNING

Ubehandlede/afslebne gulve:

Overfladen skal være ren, tør og fri for støv, voks, fedt, polish og sæberester. Urenheder fjernes ved afslibning i træfibrenes retning. Slibestøv fjernes ved støvsugning og gulvet tørres af med en klud hårdt opvredet i rent vand.

Et lag Junckers GrundLak Vandbaseret påføres. Lad lakken tørre. Derefter slibes med fint sandpapir korn 150-180 i træfibrenes længderetning. Slibestøvet fjernes ved støvsugning og gulvet tørres af med en klud hårdt opvredet i i rent vand.

Påfør 1 lag Junckers GulvLak Vandbaseret. Lad det tørre natten over og påfør derefter sidste lag lak.

Tidligere lakerede gulve:

Før lakering afvaskes med Junckers GulvRens. Slib omhyggeligt med korn 150-180. Slibestøvet fjernes ved støvsugning og gulvet aftørres med en klud hårdt opvredet klud i rent vand.

Det anbefales altid at udføre vedhæftningstest på et mindre areal inden lakering af gulvet påbegyndes. Laker et par felter 2 gange med 4 timers mellemrum. Lad tørre i 24 timer og kontroller herefter vedhæftning ved at skrabe med kanten af en mønt.

Hvis vedhæftningen er god, og overfladen er pæn, kan gulvet lakeres med et lag Junckers GulvLak vandbaseret. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, fortsættes som beskrevet under "Gulve behandlet med voks/polish".

Gulve behandlet med voks/polish:

Overfladen maskinafslibes først med sandpapir korn 24-36 for at fjerne gammel lak. Fjern slibespor med korn 60-80.

Afslut med korn 120-150 for at opnå en helt glat overflade. Slibestøvet fjernes omhyggeligt ved støvsugning. Laker derefter som beskrevet under "Ubehandlede/afslebne gulve".

SIKKERHED

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem før produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger. For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

YDERLIGERE INFORMATION

Produkter:

F 5.3 - Junckers GrundLak Vandbaseret

F 10.3 - Junckers GulvRens.