

# 2K PRO PRODUKTINFORMATION



## GENEREL BESKRIVELSE

Lugtsvag 2-komponent vandbaseret top-lak til trægulve i boliger og til let erhverv.

2K PRO kan anvendes i forbindelse med re-lakering og på ubehandlede/maskinafslebne trægulve. Ubehandlede og maskinafslebne gulve skal grundes med Junckers GrundLak før behandling med top-lak.

Produktet er kun til erhvervsmæssig brug og må ikke anvendes af private.

## PRODUKTBESKRIVELSE

**Produkt:** 2-komponent, vandbaseret akryl-/polyurethanlak.

**Emballagestørrelser:** 4,73 liter (4,5+0,23) i glansgrad ultramat og mat.

**Udseende:** Mælkehvid i våd tilstand. Tørre farveløs op.

## TEKNISKE DATA

**Rækkeevne:** Ca. 10 m<sup>2</sup> pr. liter.

**Blanding:** 20 dele lak blandes med 1 del hærder (5 %).

### Før påføring:

Omrør/ryst lakken grundigt til alt bundsat materiale er opløst.

Tilsæt hærder og omrør/ryst grundigt igen, minimum 45 sekunder.

Lad blandingen hvile i 10 minutter.

Omrør/ryst derefter grundigt igen før brug, minimum 45 sekunder.

**Brugstid:** Blandingen skal anvendes indenfor 2 timer. Anvend ikke blandingen efter dette tidsrum.

**Påføringsværktøj:** Bred pensel eller lakrulle i træets længderetning.

Ved påføring må lakken ikke hældes direkte ud på gulvet.

Luft/luftløs sprøjte.

**Overfladetemperatur:** Minimum 15 °C og maksimum 25 °C.

**Fortynding:** Ved sprøjtepåføring fortyndes med maksimum 15 % vand.

### Tørretid ved 20 °C og 50 % RF:

Ca. 4 timer.

Klar til brug for let trafik: 8 timer.

Fuldt afhærdet efter 72 timer.

Påfør højst 2 lag lak pr. dag.

**RF:** Vandige produkter har en vis klæbeeffekt og anbefales derfor kun til rum med stabil luftfugtighed. Det betyder at forskellen på højeste og laveste relative luftfugtighed ikke må variere mere end 30 % over året.

**Rengøring af værktøj:** Foretages straks efter brug med sæbevand.

**Opbevaring:** Holdbar i 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Må ikke udsættes for temperaturer på under 5 °C.

## ANBEFALEDE SYSTEMER

### Ubehandlede/maskinafslebne trægulve:

1 lag GrundLak 8 m<sup>2</sup>/liter + 2 lag 2K PRO 10 m<sup>2</sup>/liter.

Tidligere lakerede trægulve: 1 lag 2K PRO 10 m<sup>2</sup>/liter.

## BRUGSANVISNING

### Ubehandlede/afslebne gulve:

Overfladen skal være helt ren, tør og fri for støv, voks, fedt, polish, sæberester o.lign. Snavs og ujævnheder fjernes ved afslibning. Slibestøv fjernes omhyggeligt ved støvsugning.

- Påfør et lag Junckers GrundLak. Lad lakken tørre.
- Derefter slibes med fint sandpapir korn 150-180 i træfibreens længderetning.
- Slibestøvet fjernes ved støvsugning og gulvet tørres af med en klud hårdt opvredet i rent vand.
- Påfør et lag 2K PRO.
- Lad tørre natten over og påfør derefter sidste lag lak.

### Tidligere lakerede gulve:

- For at opløse gamle sæberester afvaskes gulvet først med Junckers LakRens Supreme.
- Slib omhyggeligt med sandpapir korn 150-180.
- Slibestøv fjernes ved støvsugning og gulvet aftørres med en klud hårdt opvredet i rent vand.
- Påfør et lag 2K PRO og lad lakken tørre.
- Før lakering af hele gulvet anbefales det at udføre en vedhæftningstest på et mindre areal.

### Hvordan udføres en vedhæftningstest:

Laker et par felter 2 gange med 4 timers mellemrum. Efter tørring i 24 timer kontrolleres felternes vedhæftning ved skrabning med kanten af en mønt. Hvis vedhæftningen er god, og overfladen er pæn, kan hele gulvet lakeres. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, fortsættes som beskrevet under "Gulve behandlet med voks/polish".

### Gulve behandlet med voks/polish:

- Overfladen maskinafslibes før lakering. Brug sandpapir korn 24-36 for at fjerne gammel lak.
- Fjern slibespor med korn 60-80.
- Afslut med korn 120-150 for at opnå en helt glat overflade.
- Slibestøvet fjernes omhyggeligt ved støvsugning.
- Laker derefter som beskrevet under "Ubehandlede/afslebne gulve".

#### Manufacturer:

Junckers Industrier A/S  
www.junckers.com

Denmark: +45 70 80 30 00 / teknik@junckers.com  
ExportDept.: +45 70 80 30 00 / export@junckers.com

**Junckers Ltd.** +44 1376 534700 / tech@junckers.co.uk  
**Junckers Hardwood (USA)** +1 800 878-9663 / info@junckershardwood.com  
**Junckers France S.A.** +33 5 5944 8518 / commercial@junckers-france.fr  
**Junckers Iberica S.A.** +34 915 075 719 / info@junckers.es  
**Junckers S.r.l.** +39 348 4405255 / info@junckers.it  
**Junckers Parkett GmbH.** +49 0351-84387077 / info@junckers.de

#### F 4.9

2021-04-13  
Replacement of  
2021-01-14

## SIKKERHED

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem før produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger.

For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

---

## YDERLIGERE INFORMATION

### Produkter:

F 5.3 - Junckers GrundLak

F 10.3 - Junckers LakRens Supreme