

## LV-SPORTSEAL PRODUKTINFORMATION



### GENEREL BESKRIVELSE

LV-SportSeal HT er en 2-komponent lugtsvag og meget slidstærk vandbaseret polyuretanforsegler til overfladebehandling af PVC-, Vinyl- og linoleumsgulve i sportshaller og andre stærkt trafikkerede arealer.

Produktet er kun til erhvervmæssig brug og må ikke anvendes af private.

### PRODUKTBEKRIVELSE

**Produkt:**

2-komponent, vandbaseret polyuretanlak.

**Emballagestørrelser:**

4,95 liter i glansgrad ultramat.

**Udseende:**

Mælkehvid væske. Farveløs efter tørring.

### TEKNISKE DATA

**Rækkeevne:** 10 - 12 m<sup>2</sup> per liter.

**Blanding:** 10 dele lak blandes med 1 del hærder.

**Før påføring:**

Omrør/ryst lakken grundigt til alt bundsat materiale er opløst.

Tilsæt hærder og omrør/ryst grundigt igen, minimum 45 sekunder.

Lad blandingen hvile i 10 minutter.

Omrør/ryst derefter grundigt igen før brug, minimum 45 sekunder.

**Brugstid:** Blandingen skal anvendes indenfor 2 timer. Anvend ikke blandingen efter dette tidsrum.

**Påføringsværktøj:** Pensel, lakrulle eller luft/luftløs sprøjte.

**Overfladetemperatur:** Mindst 15 °C og maksimum 25 °C.

**Fortynding:** Ved sprøjtepåføring fortyndes med maksimum 15 % vand.

**Tørretid ved 20 °C og 50 % RF:**

Ca. 3 timer.

Klar til brug for let trafik: 8 timer.

Fuldt afhærdet efter 72 timer.

**Rengøring af værktøj:** Straks efter brug med sæbevand.

**Opbevaring:** Holdbar i 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Må ikke udsættes for temperaturer på under 5 °C.

## ANBEFALEDE SYSTEMER

### Sportshaller og stærkt trafikerede arealer:

- 1 lag LV-SportSeal HT 10 m<sup>2</sup>/liter
- + 1 lag LV-SportSeal HT 10 - 12 m<sup>2</sup>/liter.

## BRUGSANVISNING

### Gulve som ikke tidligere er behandlet med LV-SportSeal HT

- Gulve behandlet med voks eller polish skal affedtes før forsegling.
- Fordel LV-Basic Cleaner med moppe og bearbejd rengøringsmidlet med polermaskine monteret sort nylonrondel.
- Rengør herefter med rent vand og sørg for, at alle rester af rengøringsmidlet fjernes.
- Lad tørre i 4 - 8 timer.
- Specielt for Linoleum: Vurderes det, at overfladen er ru og uensartet efter rengøring, kan det før forsegling være nødvendigt at udføre en let slibning med fint sandpapir korn 150 - 180.
- Foretag grunding med ét lag LV-SportSeal HT.
- Lad tørre i minimum 3 timer og påfør derefter det afsluttende lag.
- Lad overfladen tørre helt inden ibrugtagning.

### Ældre misfarvede linoleumgulve

Ovenfor anførte metode medvirker til vedligeholdelse af overfladen og tilvejebringer kun i mindre grad den originale farve. Mere dybdegående mekanisk afslibning skal foretages, hvis gulvets originale farve skal frembringes.

### Gulve tidligere behandlet med LV-SportSeal HT

- Vask gulvet med Junckers LV-Basic cleaner og lad tørre.
- Slib let med fint sandpapir korn 150 - 180.
- Slibestøv fjernes omhyggeligt ved støvsugning og gulvet tørres af med en klud hårdt opvredet i rent vand.
- Påfør ét lag LV-SportSeal HT og lad tørre.

### Vedhæftningstest

Det anbefales altid at udføre vedhæftningstest på et mindre areal, inden forsegling af det fulde areal påbegyndes.

### Rengøring og pleje

Til regelmæssig rengøring anvendes GulvSæbe.

Til regelmæssig genopfriskning anvendes LV Protection.

## SIKKERHED

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem før produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger.

For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

---

## YDERLIGERE INFORMATION

### Produkter:

F 10.2 Junckers GulvSæbe

F 40.6 Junckers Basic Cleaner

F 40.7 Junckers LV Protection