

# GRUNDLAK PRODUKTINFORMATION



## GENEREL BESKRIVELSE

Hurtigtørrende, vandbaseret grunder, der anvendes til ubehandlede eller maskinafslebne trægulve i boliger, erhverv og sportshaller.

Ved brug af grunder minimeres risikoen for side-binding mellem de enkelte gulvbrædder. Beskyttende overlakering med en af Junckers vandbaserede gulvlakker skal udføres efter grunding.

GrundLak er indeklimatemærket og har derfor gennemgået omfattende prøvning for afgasning og lugt. Det sikrer, at der ikke er kemiske stoffer i produktet, der negativt kan påvirke luftkvaliteten i rummet.

Til privat og professionel brug.

## PRODUKTBESKRIVELSE

**Produkt:** Vandbaseret akryllak.

**Emballagestørrelser:**

Klar: 2,5 liter, 5 liter og 10 liter.

Hvid: ¾ liter, 2,5 liter, 5 liter og 10 liter

**Udseende:**

Klar: Cremefarvet/mælkeagtig. Tørre til en farveløs film.

Hvid: Cremefarvet/mælkeagtig. Tørre til en transparent hvid film.

## TEKNISKE DATA

**Rækkeevne:** 8 m<sup>2</sup> pr. liter.

**Før påføring:** Omryst/omrør grundigt før brug.

**Påføringsværktøj:** Korthåret lakrulle. Spraypåføring anbefales ikke. Ved påføring må lakken ikke hældes direkte ud på gulvet.

**Overfladetemperatur:** Mindst 15 °C og maksimum 25 °C.

**Fortynding:** Leveres klar til brug. Fortynding anbefales ikke.

**Tørretid ved 20 °C og 50 % RF:**

Ca. 1-2 timer.

**RF:** Vandige produkter har en vis klæbeeffekt og anbefales derfor kun til rum med stabil luftfugtighed. Det betyder, at forskellen på højeste og laveste relative luftfugtighed ikke må variere mere end 30% over året.

**Rengøring af værktøj:** Foretages straks efter brug med sæbevand.

**Opbevaring:** Holdbar i 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Må ikke udsættes for temperaturer under 5 °C.

## ANBEFALEDE SYSTEMER

GrundLak, Klar: 1 lag, 8 m<sup>2</sup>/liter eller  
GrundLak, Hvid: 2 eller flere lag, 8 m<sup>2</sup>/liter  
+ 2 lag toplak, der vælges ud fra forventet slid på gulvet.

**Stærkt trafikerede gulve:** Afslut med 2 lag Gulvlak Plus, Strong Premium eller HP Commercial, 10 m<sup>2</sup>/liter.

**Mindre trafikerede gulve:** Afslut med 2 lag Profinish eller Gulvlak Vandbaseret 10 m<sup>2</sup>/liter.

**Sportsgulve:** Afslut med 2 lag HP Sport 10-12 m<sup>2</sup>/liter.

---

## BRUGSANVISNING

### Ubehandlede/afslebne gulve:

Overfladen skal være helt ren, tør og fri for støv, voks, fedt, polish o.lign. Smuds og uregelmæssigheder fjernes ved maskinafslibning. Slibestøv fjernes ved støvsugning. Den sidste afslibning før påføring af grundlak skal udføres med sandpapir korn 120-150.

GrundLak, Klar:

- Påfør 1 lag GrundLak Klar i et jævnt lag og lad tørre iht. anvisning.

Grundlak, Hvid:

- Påfør 2 eller flere lag GrundLak Hvid i et jævnt lag.
- Sørg for at overlappende kanter på det lakerede areal ikke tørrer ud under behandlingen.
- Lad tørre iht. anvisning mellem hvert lag.
- Påfør ikke mere end 2 lag lak per dag.
- Hvert nyt lag GrundLak Hvid vil tilføre gulvet mere farve.

Når grunderen er tør, slibes med sandpapir korn 150-180 eller en sort sliberondel og gulvet færdiglakeres med en af Junckers anbefalede gulvlakker.

### Tidligere lakerede gulve:

- Gulvet maskinafslibes før påføring af grundlak.
- Gamle laklag fjernes med sandpapir korn 24-36.
- Derefter fjernes slibespor med sandpapir korn 60-80.
- Til sidst anvendes sandpapir korn 120-150 for at opnå en helt glat overflade.
- Fjern slibestøv ved støvsugning og tør gulvet af med en ren klud hårdt opvredet i rent vand.
- Grund gulvet som beskrevet under "Ubehandlede/afslebne gulve".

## SIKKERHED

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem før produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger.

For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

---

## YDERLIGERE INFORMATION

### Produkter:

- F 4.2 - Junckers GulvLak
- F 5.2 - Junckers Gulvlak Plus
- F 5.9 - Junckers Strong Premium
- F 8.2 - Junckers HP Sport
- F 8.5 - Junckers HP Commercial