

WB PRIMER

PRODUKTINFORMATION



GENEREL BESKRIVELSE

Hurtigtørrende, vandbaseret grunder, der anvendes til ubehandlede eller maskinafslebne trægulve i boliger, erhverv og sportshaller. Ved brug af grunder minimeres risikoen for side-binding mellem de enkelte gulvbrædder. Beskyttende overlakering med en af Junckers' vandbaserede top-lakker skal udføres efter grunding. Vælg WB Primer klar for at opnå det klassiske udseende eller WB Primer farvet for at skabe en lysere eller mørkere atmosfære i rummet.

WB Primer er indeklimamærket og har derfor gennemgået omfattende prøvning for afgasning og lugt. Det sikrer, at der ikke er kemiske stoffer i produktet, der negativt kan påvirke luftkvaliteten i rummet.

WB Primer er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

Til erhvervsmæssig anvendelse.

PRODUKTBESKRIVELSE

Produkt: Vandbaseret akryllak.

Emballagestørrelser:

Klar, hvid: 5 liter og 10 liter.

Nordic, drivtømmergrå, dark coco: 5 liter.

Udseende:

Klar: Cremefarvet/mælkeagtig. Tørret til en farveløs film.

Hvid: Cremefarvet/mælkeagtig. Tørret til en transparent hvid film.

Nordic: Cremefarvet/mælkeagtig. Tørret op til et ubehandlet udseende på lyse træsorter.

Drivtømmergrå: Grålig. Tørret op til en transparent lysegrå film.

Dark coco: Brunlig. Tørret op til en transparent mørkebrun film.

Gulve med skibsfuge:

Har du installeret et trægulv med skibsfuge, så brug altid WB Primer klar, da en farvet grunder vil misfarve fugen.

DGNB-kriterium ENV 1.2 - Miljørisici relateret til byggevarer

Opfylder kvalitetstrin 4 under indikator 21.

Giskode: W2+ = Indhold af VOC ≤ 5 % samt intet indhold af N-Methylpyrrolidon.

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: 8 m² pr. liter.

Før påføring: Omryst/omrør grundigt før brug.

Påføringsværktøj: Korthåret lakrulle. Spraypåføring anbefales ikke. Ved påføring må lakken ikke hældes direkte ud på gulvet.

Overfladetemperatur: 15-25 °C.

Fortynding: Anbefales ikke.

Tørretid ved 20 °C og 50 % RF: Ca. 1-2 timer.

RF: Vandige produkter har en vis klæbeeffekt og anbefales derfor kun til rum med stabil luftfugtighed. Det betyder, at forskellen på højeste og laveste relative luftfugtighed ikke må variere mere end 30 % over året.

Rengøring af værktøj: Straks efter brug med sæbevand.

Opbevaring: Holdbar 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Må ikke udsættes for temperaturer under 5 °C.

ANBEFALEDE SYSTEMER

WB Primer, klar: 1 lag, 8 m²/liter eller
WB Primer, farvet: 1-2 lag, 8 m²/liter
+ 2 lag top-lak, der vælges ud fra forventet slid på gulvet.

Stærkt trafikerede gulve: Afslut med 2 lag MT500 Floor Lacquer, HT600 Floor Lacquer eller HT700 Floor Lacquer, 10 m²/liter.

Mindre trafikerede gulve: Afslut med 2 lag MT200 Floor Lacquer eller LT100 Floor Lacquer 10 m²/liter.

Sportsgulve: Afslut med 2 lag HP800 Sport 10-12 m²/liter.

BRUGSANVISNING

Ubehandlede/afslebne gulve:

Overfladen skal være helt ren, tør og fri for støv, voks, fedt, polish o.lign. Smuds og uregelmæssigheder fjernes ved maskinafslibning. Slibestøv fjernes ved støvsugning og gulvet aftørres med en klud hårdt opvredet i rent vand.

Den sidste afslibning før påføring af WB Primer klar skal udføres med sandpapir korn 120-150.

Den sidste afslibning før påføring af WB Primer med farve skal udføres med sandpapir korn 150-180. Dette giver den lakerede overflade et mere ensartet udseende.

- Påfør 1 lag WB Primer i et jævnt lag.
- Anvendes WB Primer farvet kan et ekstra lag påføres for at opnå større farveintensitet.
- Sørg for at overlappende kanter på det lakerede areal ikke tørrer ud under behandlingen.
- Påfør ikke mere end 2 lag lak pr. dag.
- Når grunderen er tør, slibes med sandpapir korn 150-180 eller en sort sliberondel.
- Afslut med 2 lag af en Junckers top-lak, som passer til forventet slid.

Tidligere lakerede gulve:

- Gulvet maskinafslibes før påføring af WB Primer.
- Gamle laklag fjernes med sandpapir korn 24-36.
- Derefter fjernes slibespor med sandpapir korn 60-80.
- Udfør grundlakering som beskrevet under "Ubehandlede/afslebne gulve".

SIKKERHED

Overhold de angivne sikkerhedsanvisninger på emballagen. For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

YDERLIGERE INFORMATION

Produkter:

- F 4.2 - Junckers MT200 Floor Lacquer
- F 4.3 - Junckers LT100 Floor Lacquer
- F 5.1 - Junckers MT500 Floor Lacquer
- F 5.9 - Junckers HT600 Floor Lacquer
- F 8.2 - Junckers HP800 Sport
- F 8.5 - Junckers HT700 Floor Lacquer