

PROFESSIONAL 625 PRODUKTINFORMATION



GENEREL BESKRIVELSE

Hurtigtørrende 2-komponent oliebaseret syrehærdende lak.

Anbefales til grunding og top-lakering af ubehandlede og maskinafslebne trægulve i boliger og erhvervslokaler med stort slid. Skal blandes med tilhørende hærder før brug.

Produktet er kun til erhvervmæssig brug og må ikke anvendes af private.

PRODUKTBEKRIVELSE

Produkt:
2-komponent, syrehærdende lak.

Emballagestørrelser:
5,2 liter (5+0,2) i glansgrad mat og halvblank.

Udseende:
Farveløs film efter tørring.

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: 10 m² pr. liter.

Blanding: 25 dele lak med 1 del hærder.

Før påføring:
Omrør/ryst lakken grundigt til alt bundsat materiale er opløst.
Tilsæt hærder og omrør/ryst grundigt igen, minimum 45 sekunder.
Lad blandingen hvile i 10 minutter.
Omrør/ryst derefter grundigt igen før brug, minimum 45 sekunder.

Påføringsværktøj: Pensel, lakrulle, luft/luftløs sprøjte.
Ved påføring må lakken ikke hældes direkte ud på gulvet.

Overfladetemperatur: Minimum 15 °C.

Fortynding: Leveres klar til brug. Fortynding anbefales ikke.

Tørretid ved 20 °C og 50 % RF:
Genlakering: 1½ time.
Let trafik: 24 timer.
Fuldt afhærdet efter 3 døgn.

Rengøring af værktøj: Mineralsk terpentiner.

Opbevaring: Minimum holdbar i 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C.

BRUGSANVISNING

Ubehandlede/afslebne gulve:

Overfladen skal være helt ren, tør og fri for støv, voks, fedt, polish, sæberester o.lign. Snavs og ujævnheder fjernes ved afslibning. Slibestøvet fjernes omhyggeligt ved støvsugning og gulvet tørres af med en klud hårdt opvredet i rent vand.

- Påfør et lag lak og lad tørre.
- Derefter slibes med fint sandpapir korn 150-180 i træfibrenes længderetning.
- Slibestøvet fjernes ved støvsugning og gulvet tørres af med en klud hårdt opvredet i rent vand.
- Påfør yderligere et lag lak.

Tidligere lakerede gulve:

- Overfladen maskinafslibes, først med sandpapir korn 24-36 for at fjerne gammel lak.
- Fjern slibespor med sandpapir korn 60-80.
- Afslibning afsluttes med sandpapir korn 120-150 for at opnå en helt glat overflade.
- Slibestøvet fjernes omhyggeligt ved støvsugning og gulvet tørres af med en klud hårdt opvredet i rent vand.
- Påfør 1 lag lak og lad tørre.
- Derefter slibes med fint sandpapir korn 150-180 i træfibrenes længderetning.
- Slibestøvet fjernes ved støvsugning og overfladen tørres af med en klud hårdt opvredet i rent vand.
- Overfladen påføres yderligere 1 lag lak.

SIKKERHED

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem før produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger.

For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

Manufacturer:

Junckers Industrier A/S
www.junckers.com

Denmark: +45 70 80 30 00 / teknik@junckers.dk
ExportDept.: +45 70 80 30 00 / export@junckers.dk

Junckers Ltd. +44 1376 534700 / sales@junckers.co.uk
Junckers Hardwood (USA) +1 800 878-9663 / info@junckershardwood.com
Junckers France S.A. +33 5 5944 8518 / commercial@junckers-france.fr
Junckers Iberica S.A. +34 915 075 719 / info@junckers.es
Junckers S.r.l. +39 348 4405255 / info@junckers.it
Junckers Parkett GmbH. +49 0351-84387077 / info@junckers.de

F 6.3
2020-04-07
Replacement of
2019-05-23