

HP SPORTSLINE PRODUKTINFORMATION



GENEREL BESKRIVELSE

HP SportsLine er en 2-komponent vandbaseret maling, der anvendes til opstregning af liniemarkeringer samt farvning af andre arealer på trægulve i gymnastiksale og sportshaller.

Anbefales til brug på gulve, som tidligere er lakeret med HP Sport samt på nyinstallerede Junckers gulve. HP SportsLine skal blandes med tilhørende hærder før brug.

HP SportsLine er indeklimatemærket og har derfor gennemgået omfattende prøvning for afgasning og lugt. Det sikrer, at der ikke er kemiske stoffer i produktet, der negativt kan påvirke luftkvaliteten i rummet.

Produktet er kun til erhvervmæssig brug og må ikke anvendes af private.

PRODUKTBESKRIVELSE

Produkt:

2-komponent, vandbaseret maling.

Emballagestørrelser:

2,3 liter (2 + 0,3) i farverne Hvid, Gul, Rød, Blå, Grøn og Sort.

4,6 liter (4+0,6) i farven

Nordic (Tranparent hvid farve).

Blanding af farver:

Produkterne kan blandes indbyrdes til andre farver. For at undgå farveforskelle anbefales at anvende farver fra samme produktion. Hvis farver skal tones, blandes den nødvendige mængde inden påføring begyndes.

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: 6 - 8 m² per liter.

Banemarkeringslinjer: 120 m i 5 cm bredde: Ca. 1 liter.

Håndboldbane: Ca. 2 liter.

Basketballbane: Linier ca. 2 liter. Sikkerhedszone ca. 26 liter.

Blanding: 10 dele maling blandes med 1,5 del hærder.

Før påføring:

Omrør/ryst lakken grundigt til alt bundsat materiale er opløst.

Tilsæt hærder og omrør/ryst grundigt igen, minimum 45 sekunder.

Lad blandingen hvile i 10 minutter.

Omrør/ryst derefter grundigt igen før brug, minimum 45 sekunder.

Brugstid: Blandingen skal anvendes indenfor 2 timer. Anvend ikke blandingen efter dette tidsrum.

Påføringsværktøj: Pensel eller korthåret lakrulle. Ved påføring må lakken ikke hældes direkte ud på gulvet.

Overfladetemperatur: Mindst. 15 °C og maksimum 25 °C.

Fortynding: Produktet er klar til brug efter blanding. Fortynding anbefales ikke.

Tørretid ved 20 °C og 50 % RF:

Før genlakering med HP SportsLak: 16 timer.

Fuldt afhærdet efter 72 timer.

RF: Vandige produkter har en vis klæbeeffekt og anbefales derfor kun til rum med stabil luftfugtighed. Det betyder at forskellen på højeste og laveste relative luftfugtighed ikke må variere mere end 30 % over året.

Rengøring af værktøj: Foretages straks efter brug med sæbevand.

Opbevaring: Holdbar i 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Må ikke udsættes for temperaturer på under 5 °C.

ANBEFALEDE SYSTEMER

Forberedelse af ubehandlede/afslebne gulve:

1 lag Grundlak, ca. 10 m²/liter + 1 lag HP Sport, ca. 10 m²/liter.

Forberedelse af tidligere lakerede eller nye fabrikslakerede gulve: Vask af gulv med GulvRens + mellemslibning.

Afdækning og påføring af stregmaling:

Afdækning med tape langs alle linier og arealer, som skal males. Vi anbefaler TESA 4334.

+ Forsegling af tapekanter med HP Sport.

+ 1 lag HP SportsLine i de afmærkede områder, ca. 6-8 m²/liter.

+ Fjern afdækningstape.

+ 1 lag HP Sport på hele gulvarealet, ca. 10 m²/liter.

BRUGSANVISNING

Forberedelse af ubehandlede/afslebne gulve:

Overfladen skal være helt ren, tør og fri for støv, voks, fedt, polish og sæberester. Snavs og ujævnheder fjernes ved afslibning. Slibestøv fjernes ved støvsugning.

- Påfør et lag GrundLak og lad lakken tørre.
- Derefter slibes med fint sandpapir korn 150 - 180 i træfibreneres længderetning.
- Slibestøv fjernes ved støvsugning og gulvet aftørres med klud hårdt opvredet i rent vand.
- Påfør herefter 1 lag HP Sport.
- Lad tørre 24 timer og fortsæt som anvist under "Afdækning og påføring af stregmaling".
- Når tapen er fjernet påføres på hele gulvarealet et lag HP Sport til beskyttelse af stregmalingen og for at opnå en ensartet friktion.

Forberedelse af tidligere lakerede gulve:

Det anbefales altid at udføre vedhæftningstest på et mindre areal inden opstregning af gulvet påbegyndes. Laker et par felter 2 gange med 4 timers mellemrum. Lad tørre i 24 timer og kontroller herefter vedhæftning ved at skrabe med kanten af en mønt.

Hvis vedhæftningen er god, og overfladen er pæn, kan gulvet opstreges. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, skal gulvet slibes til rent træ og fuldlakeres før opstregning kan ske.

- Vask først gulvet med Junckers GulvRens
- Mellemslib gulvet med fint sandpair korn 150 - 180.
- Slibestøv fjernes ved støvsugning.
- Fortsæt herefter som anvist under "Afdækning og påføring af stregmaling".

Afdækning og påføring af stregmaling:

- Afdæk med tape langs alle linier og arealer, som skal males.
- Anvend en afdækningstape med lav aftrækningsstyrke. Vi anbefaler TESA 4334.
- For at få en skarp farvekant uden udtværing og løbere skal du sikre dig, at tapen slutter helt tæt ved at trykke den godt fast.
- Forsegl herefter kanterne med HP Sport.
- Lad tørre minimum 1 time.
- Derefter påføres 1 lag stregmaling i et jævnt tykt lag i de afmærkede områder.
- Lad tørre i minimum 16 timer, før afdækningstapen fjernes.

SIKKERHED

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem før produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger.

For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

YDERLIGERE INFORMATION

Produkter:

- F 5.3 - Junckers GrundLak
- F 8.2 - Junckers HP Sport
- F 10.3 - Junckers GulvRens

Manufacturer:

Junckers Industrier A/S
www.junckers.com

Denmark: +45 70 80 30 00 / teknik@junckers.dk
ExportDept.: +45 70 80 30 00 / export@junckers.dk

Junckers Ltd. +44 1376 534700 / tech@junckers.co.uk
Junckers Hardwood (USA) +1 800 878-9663 / info@junckershardwood.com
Junckers France S.A. +33 5 5944 8518 / commercial@junckers-france.fr
Junckers Iberica S.A. +34 915 075 719 / info@junckers.es
Junckers S.r.l. +39 348 4405255 / info@junckers.it
Junckers Parkett GmbH. +49 0351-84387077 / info@junckers.de

F 8.1
2020-01-07
Replacement of
2019-11-13