

HP SPORT PRODUKTINFORMATION



GENEREL BESKRIVELSE

HP Sport er en 2-komponent lugtsvag og meget slidstærk vandbaseret polyuretanlak. Anbefales til renoivering af lakerede sportsgulve samt som top-lak på ubehandlede eller maskinafslebne sportsgulve af træ.

Ubehandlede og maskinafslebne trægulve skal grundes med GrundLak Vandbaseret før top-lakering. HP Sportslak skal blandes med tilhørende hærder før brug. Opfylder krav til friktion i henhold til den europæiske sportsnorm EN14904.

HP Sport er indeklimateamærket og har derfor gennemgået omfattende prøvning for afgasning og lugt. Det sikrer, at der ikke er kemiske stoffer i produktet, der negativt kan påvirke luftkvaliteten i rummet.

Produktet er kun til erhvervsmæssig brug og må ikke anvendes af private.

PRODUKTBESKRIVELSE

Produkt: 2-komponent, vandbaseret polyuretanlak.

Emballagestørrelser: 4,95 liter (4,5 + 0,45) og 24,2 liter (22+2,2) i glansgrad Ultramat, Mat og Halvblank.

Udseende: Mælkehvid i våd tilstand. Tørrer farveløs op.

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: 10 - 12 m² per liter.

Blanding: 10 dele lak blandes med 1 del hærder.

Før påføring:

Omrør/ryst lakken grundigt til alt bundsat materiale er opløst.

Tilsæt hærder og omrør/ryst grundigt igen, minimum 45 sekunder.

Lad blandingen hvile i 10 minutter.

Omrør/ryst derefter grundigt igen før brug, minimum 45 sekunder.

Brugstid: Blanding skal anvendes indenfor 2 timer. Anvend ikke blandingen efter dette tidsrum.

Påføringsværktøj: Pensel, lakrulle, luft/luftløs sprøjte, applikator. Ved påføring med applikator skal lakken hældes ud i sparsomme mængder og straks fordeles jævnt således, at limbinding mellem de enkelte gulvbrætter undgås.

Overfladetemperatur: Mindst 15 °C og maksimum 25 °C.

Fortynding: Ved sprøjtepåføring fortyndes med maksimum 15 % vand.

Tørretid ved 20 °C og 50 % RF:

Ca. 3 timer.

Klar til brug for let trafik: 8 timer.

Fuldt afhærdet efter 72 timer.

Påfør højst 2 lag lak per dag

RF: Vandige produkter har en vis klæbeeffekt og anbefales derfor kun til rum med stabil luftfugtighed. Det betyder at forskellen på højeste og laveste relative luftfugtighed ikke må variere mere end 30 % over året.

Rengøring af værktøj: Foretages straks efter brug med sæbevand.

Opbevaring: Holdbar i 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Må ikke udsættes for temperaturer på under 5 °C.

ANBEFALEDE SYSTEMER

Sportsgulve:

1 lag GrundLak Vandbaseret 8 m²/liter

+ 2 lag HP Sport 10 - 12 m²/liter.

BRUGSANVISNING

Ubehandlede/afslebne gulve:

Overfladen skal være helt ren, tør og fri for støv, voks, fedt, polish, sæberester o.lign. Voks, oliepletter, lakrester o.lign. fjernes ved afslibning. Slibestøvet fjernes omhyggeligt ved støvsugning.

- Påfør et lag GrundLak Vandbaseret. Lad lakken tørre.
- Derefter slibes med fint sandpapir korn 150 - 180 i træfibrener længderetning.
- Slibestøvet fjernes ved støvsugning og gulvet tørres af med en klud hårdt opvredet i rent vand.
- Påfør et lag HP Sport.
- Lad tørre natten over og påfør derefter sidste lag lak.
- Eventuelle linjemarkeringer påføres før dette sidste lag.

Manufacturer:

Junckers Industrier A/S
www.junckers.com

Denmark: +45 70 80 30 00 / teknik@junckers.dk
ExportDept.: +45 70 80 30 00 / export@junckers.dk

Junckers Ltd. +44 1376 534700 / tech@junckers.co.uk
Junckers Hardwood (USA) +1 800 878-9663 / info@junckershardwood.com
Junckers France S.A. +33 5 5944 8518 / commercial@junckers-france.fr
Junckers Iberica S.A. +34 915 075 719 / info@junckers.es
Junckers S.r.l. +39 348 4405255 / info@junckers.it
Junckers Parkett GmbH. +49 0351-84387077 / info@junckers.de

F 8.2
2019-09-09
Replacement of
2019-02-27

Tidligere lakerede gulve:

- Før lakering afvaskes med GulvRens.
- Slib omhyggeligt med sandpapir korn 150 - 180.
- Slibestøvet fjernes ved støvsugning, og gulvet aftørres med en klud hårdt opvredet i rent vand.
- Påfør et lag HP Sport og lad lakken tørre.
- Før lakering af hele gulvet anbefales det at udføre en vedhæftningstest på et mindre areal.

Hvordan udføres en vedhæftningstest

Laker et par felter 2 gange med 4 timers mellemrum. Efter tørring i 24 timer kontrolleres felternes vedhæftning ved skrabning med kanten af en mønt. Hvis vedhæftningen er god, og overfladen er pæn, kan hele gulvet lakeres. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, fortsættes som beskrevet under "Gulve behandlet med voks/polish".

Gulve behandlet med voks/polish:

- Overfladen maskinafslibes før lakering.
- Brug sandpapir korn 24 - 36 for at fjerne gammel lak.
- Fjern slibespor med sandpapir korn 60 - 80.
- Afslut med sandpapir korn 120 - 150 for at opnå en helt glat overflade.
- Slibestøvet fjernes omhyggeligt ved støvsugning.
- Laker derefter som beskrevet under "Ubehandlede/afslebne gulve".

SIKKERHED

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem før produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger.

For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

YDERLIGERE INFORMATION

Produkter:

F 5.3 - Junckers GrundLak Vandbaseret

F 8.1 - Junckers Sportsline

F 10.3 - Junckers GulvRens

Manufacturer:Junckers Industrier A/S
www.junckers.comDenmark:+45 70 80 30 00 / teknik@junckers.dk
ExportDept.:+45 70 80 30 00/ export@junckers.dk**Junckers Ltd.** +44 1376 534700 / tech@junckers.co.uk
Junckers Hardwood (USA) +1 800 878-9663 / info@junckershardwood.com
Junckers France S.A. +33 5 5944 8518 / commercial@junckers-france.fr
Junckers Iberica S.A. +34 915 075 719 / info@junckers.es
Junckers S.r.l. +39 348 4405255 / info@junckers.it
Junckers Parkett GmbH. +49 0351-84387077 / info@junckers.de**F 8.2**
2019-09-09
Replacement of
2019-02-27