

# HP SPORT PRODUKTINFORMATION



## GENEREL BESKRIVELSE

HP Sport er en 2-komponent lugtsvag, meget slidstærk, vandbaseret polyurethanlak. Anbefales til renovering af lakerede sportsgulve samt som top-lak på ubehandlede eller maskinafsløbne sportsgulve af træ.

Ubehandlede og maskinafsløbne trægulve skal grundes med GrundLak før top-lakering. HP Sport skal blandes med tilhørende hærdere før brug.

Opfylder krav til friktion i henhold til den europæiske sportsnorm EN14904.

HP Sport er indeklimatestet og har derfor gennemgået omfattende prøvning for afgasning og lugt. Det sikrer, at der ikke er kemiske stoffer i produktet, der negativt kan påvirke luftkvaliteten i rummet.

Produktet er kun til erhvervmæssig brug og må ikke anvendes af private.

## PRODUKTBESKRIVELSE

**Produkt:** 2-komponent, vandbaseret polyuretanlak.

**Emballagestørrelser:** 4,95 liter (4,5 + 0,45) og 24,2 liter (22+2,2) i glansgrad ultramat, mat og halvblank.

**Udseende:** Mælkehvid i våd tilstand. Tørres farveløs op.

## TEKNISKE DATA

**Rækkeevne:** 10-12 m<sup>2</sup> per liter.

**Blanding:** 10 dele lak blandes med 1 del hærdere.

### Før påføring:

Omrør/ryst lakken grundigt til alt bundsat materiale er opløst.

Tilsæt hærdere og omrør/ryst grundigt igen, minimum 45 sekunder.

Lad blandingen hvile i 10 minutter.

Omrør/ryst derefter grundigt igen før brug, minimum 45 sekunder.

**Brugstid:** Blanding skal anvendes indenfor 2 timer. Anvend ikke blandingen efter dette tidsrum.

**Påføringsværktøj:** Pensel, lakrulle, luft/luftløs sprøjte, applikator. Ved påføring med applikator skal lakken hældes ud i sparsomme mængder og straks fordeles jævnt således, at limbinding mellem de enkelte gulvbrætter undgås.

Overfladetemperatur: Minimum 15 °C og maksimum 25 °C.

Fortynding: Ved sprøjtepåføring fortyndes med maksimum 15 % vand.

Tørretid ved 20 °C og 50 % RF:

Ca. 3 timer.

Klar til brug for let trafik: 8 timer.

Fuldt afhærdet efter 72 timer.

Påfør højst 2 lag lak pr. dag.

RF: Vandige produkter har en vis klæbeeffekt og anbefales derfor kun til rum med stabil luftfugtighed. Det betyder at forskellen på højeste og laveste relative luftfugtighed ikke må variere mere end 30 % over året.

Rengøring af værktøj: Foretages straks efter brug med sæbevand.

Opbevaring: Holdbar i 1 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Må ikke udsættes for temperaturer på under 5 °C.

---

## ANBEFALEDE SYSTEMER

Sportsgulve:

1 lag GrundLak 8 m<sup>2</sup>/liter

+ 2 lag HP Sport 10-12 m<sup>2</sup>/liter.

---

## BRUGSANVISNING

Ubehandlede/afslebne gulve:

Overfladen skal være helt ren, tør og fri for støv, voks, fedt, polish, sæberester o.lign. Voks, oliepletter, lakrester o.lign. fjernes ved afslibning. Slibestøvet fjernes omhyggeligt ved støvsugning.

- Påfør et lag GrundLak. Lad lakken tørre.
- Derefter slibes med fint sandpapir korn 150-180 i træfibrenes længderetning.
- Slibestøvet fjernes ved støvsugning og gulvet tørres af med en klud hårdt opvredet i rent vand.
- Påfør et lag HP Sport.
- Lad tørre natten over og påfør derefter sidste lag lak.
- Eventuelle linjemarkeringer påføres før dette sidste lag.

Tidligere lakerede gulve:

- Før lakering afvaskes med GulvRens.
- Slib omhyggeligt med sandpapir korn 150-180.
- Slibestøvet fjernes ved støvsugning, og gulvet aftørres med en klud hårdt opvredet i rent vand.
- Påfør et lag HP Sport og lad lakken tørre.
- Før lakering af hele gulvet anbefales det at udføre en vedhæftningstest på et mindre areal.

**Hvordan udføres en vedhæftningstest:**

Laker et par felter 2 gange med 4 timers mellemrum. Efter tørring i 24 timer kontrolleres felternes vedhæftning ved skrabning med kanten af en mønt. Hvis vedhæftningen er god, og overfladen er pæn, kan hele gulvet lakeres. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, fortsættes som beskrevet under "Gulve behandlet med voks/polish".

**Gulve behandlet med voks/polish:**

- Overfladen maskinafslibes før lakering.
- Brug sandpapir korn 24-36 for at fjerne gammel lak.
- Fjern slibespor med sandpapir korn 60-80.
- Afslut med sandpapir korn 120-150 for at opnå en helt glat overflade.
- Slibestøvet fjernes omhyggeligt ved støvsugning.
- Laker derefter som beskrevet under "Ubehandlede/afslebne gulve".

---

## SIKKERHED

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem før produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger.

For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

---

## YDERLIGERE INFORMATION

**Produkter:**

F 5.3 - Junckers GrundLak

F 8.1 - Junckers HP SportsLine

F 10.3 - Junckers GulvRens