



HP Commercial

2-Komponent vandbaseret gulvlak

Erhverv med meget trafik

Til professionel brug.

Lugtsvag 2-komponent og meget slidstærk vandbaseret polyuretanlak. Anbefales som top-lak til trægulve i erhverv med meget stort slid, f.eks. detailhandel, restauranter og institutioner. Maskineafslebne gulve skal grundes med Junckers Grundlak Vandbaseret før behandling med top-lak. Junckers HP Commercial er hurtigtørrende og gulvet er klar til brug dagen efter top-lakering. Skal blandes med tilhørende hærder før brug.

Junckers HP Commercial er indeklimatestet

Et indeklimatestet produkt har gennemgået omfattende prøvning for afgasning og lugt. Det sikrer, at der ikke er kemiske stoffer i produktet, der negativt kan påvirke luftkvaliteten i rummet.

Glansgrad:

Ultra Mat

Emballagestørrelse:

4.95 Liter, 24.2 Liter,

Mat

Emballagestørrelse:

4.95 Liter,

Halvblank

Emballagestørrelse:

4.95 Liter,

Teknisk Information

GENEREL BESKRIVELSE

2-komponent lugtsvag og meget slidstærk vandbaseret polyuretanlak til:

- Vedligeholdelse af lakerede trægulve i erhverv med stort slid.
- Overfladebehandling af ubehandlede/afslebne gulve af træ i erhverv med stort slid.

Ubehandlede/maskinafslebne gulve skal grundes med Junckers GrundLak Vandbaseret før afsluttende behandling med Junckers HP Commercial.

Junckers HP Commercial er indeklimatemærket. Et indeklimatemærket produkt har gennemgået omfattende prøvning for afgangning og lugt. Det sikrer, at der ikke er kemiske stoffer i produktet, der negativt kan påvirke luftkvaliteten i rummet.

PRODUKTBESKRIVELSE

Produkt: 2-komponent, vandbaseret polyuretanlak.

Udseende: Mælkevid i våd tilstand. Tørrer farveløs op

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: 10-12 m² per liter.

Blanding: 10 dele lak blandes med 1 del hærdet.

Før påføring: Omrør/ryst lakken grundigt til alt bundsat materiale er opløst. Tilsæt hærdet og omrør/ryst grundigt igen, minimum 45 sekunder. Lad blandingen hvile i 10 minutter. Omrør/ryst derefter grundigt igen før brug, minimum 45 sekunder

Brugstid: Blandingen skal anvendes indenfor 2 timer. Anvend ikke blandingen efter dette tidsrum.

Påføringsværktøj: Pensel, lakrulle, luft/luftløs sprøjte, applikator. Ved påføring med applikator skal lakken hældes ud i sparsomme mængder og straks fordeles jævnt således, at limbinding mellem de enkelte gulvbrætter undgås.

Overfladetemperatur: Mindst 15° C og maksimum 25° C.

Fortynding: Ved sprøjtepåføring fortyndes med maksimum 15 % vand.

Tørretid ved 20° C og 50 % RF:

Ca. 3 timer.

Klar til brug for let trafik: 8 timer.

Fuldt afhærdet efter 72 timer.

Påfør højst 2 lag lak per dag.

RF: Vandige produkter har en vis klæbeeffekt og anbefales derfor kun til rum med stabil luftfugtighed. Det betyder at forskellen på højeste og laveste relative luftfugtighed ikke må variere mere end 30 % over året.

Rengøring af værktøj: Foretages straks efter brug med sæbevand.

Opbevaring: Holdbar i 2 år i uåbnet emballage ved 20° C. Må ikke udsættes for temperaturer på under 5° C.

ANBEFALEDE SYSTEMER

Arealer med stort slid:

1 lag Junckers GrundLak Vandbaseret 8 m²/liter

+ 2 lag Junckers HP Commercial 10-12 m²/liter

BRUGSANVISNING

Ubehandlede/afslebne gulve:

Overfladen skal være helt ren, tør og fri for støv, voks, fedt, polish, sæberester o.lign. Voks, oliepletter, lakrester o.lign. fjernes ved afslibning. Slibestøv fjernes omhyggeligt ved støvsugning.

Påfør et lag Junckers GrundLak Vandbaseret. Lad lakken tørre.

Derefter slibes med fint sandpapir (korn 150-180) i træfibreens længderetning. Slibestøvet fjernes ved støvsugning og gulvet tørres af med en klud hårdt opvredet i rent vand.

Påfør et lag HP Commercial. Lad tørre natten over og påfør derefter sidste lag lak.

Tidligere lakerede gulve:

Før lakering afvaskes med Junckers GulvRens. Slib omhyggeligt med korn 150-180. Slibestøv fjernes ved støvsugning, og gulvet aftørres med en klud hårdt opvredet i rent vand.

Det anbefales altid at udføre vedhæftningstest på et mindre areal inden lakering af gulvet påbegyndes. Laker et par felter 2 gange med 4 timers mellemrum. Lad tørre i 24 timer og kontroller herefter vedhæftning ved at skrabe med kanten af en mønt. Hvis vedhæftningen er god, og overfladen er pæn, kan hele gulvet lakeres med et lag HP Commercial.

Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, skal gulvet slibes til rent træ og fuldlakeres som beskrevet under "Gulve behandlet med voks/polish".

Gulve behandlet med voks/polish:

Overfladen maskinafslibes før lakering. Brug sandpapir korn 24-36 for at fjerne gammel lak. Fjern slibespor med korn 60-80. Afslut med korn 120-150 for at opnå en helt glat overflade. Slibestøvet fjernes omhyggeligt ved støvsugning. Laker derefter som beskrevet under "Ubehandlede/afslebne gulve".

SIKKERHED

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem før produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger. For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

YDERLIGERE INFORMATION

Produkter:

F 5.3 - Junckers GrundLak Vandbaseret

F 10.3 - Junckers GulvRens