

RUSTIK BORDPLADEOLIE

PRODUKTINFORMATION



GENEREL BESKRIVELSE

Rustik Bordpladeolie er et indendørs olieprodukt til grundning og færdigoliering af ubehandlede eller afslebne bordplader af træ, f.eks. stueborde, spiseborde etc. Anbefales også som opfrisker ved lettere slid.

Olien tilfører træet en vand- og smudsafvisende overflade.

Rustik Bordpladeolie er indeklimatestet og har derfor gennemgået omfattende prøvning for afgang og lugt. Det sikrer, at der ikke er kemiske stoffer i produktet, der negativt kan påvirke luftkvaliteten i rummet.

Rustik Bordpladeolie, klar er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

Til forbruger- og erhvervsmæssig anvendelse.

PRODUKT BESKRIVELSE

Produkt:

Hærdende urethanolie i opløsningsmiddel med mild lugt.

Emballage størrelser: ¾ liter.

Farver: Klar, hvid, antracitgrå, valnød, mahogni, kirsebær, sort, dark coco, drivtømmer grå, nordic.

Udseende:

- En klar olie giver træet en dyb og varm glød.
- Farven nordic bevarer et ubehandlet look på lyse træsorter, anbefales ikke til mørke træsorter.
- Øvrige farvede olier er let transparente og fremhæver træets naturlige årestruktur.

Risiko for selvantændelse:

Klude o.lign. anvendt til at påføre produktet kan selvantænde. Brugte klude lægges i en lufttæt og ikke brændbar beholder (fx et syltetøjsglas eller en metaldåse med låg). Bortskaffes som anvist i det nationale affaldsregulativ.

TEKNISKE DATA

Rækkeevne pr. lag:

Lyse træsorter som bøg, ask, eg og fyrretræ: 12-15 m² pr. liter.
Eksotiske træsorter som nyatoh og merbau: 20-30 m² pr. liter.

Før påføring: Omryst/omrør grundigt før brug.

Påføringsværktøj: Klud, pensel eller rulle.

Overfladetemperatur: Minimum 15 °C.

Fortynding: Leveres klar til brug. Fortynding anbefales ikke.

Tørretid ved 20 °C og 50 % RF:

16-24 timer før genbehandling.
Klar til brug 24 timer efter færdigbehandling.
Fuldt afhærdet efter 72 timer.
Tildæk ikke overfladen før olien er fuldt afhærdet.

Rengøring af værktøj: Mineralsk terpentin.

Opbevaring: Holdbar i 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Når emballagen er åbnet vil olien danne skind på overfladen ved henstand og evt. gelere i emballagen.

BRUGSANVISNING

Før du går i gang:

Alle udskæringer, kanter og bagside på en ny ubehandlet bordplade skal påføres rigelige mængder olie inden montering. Det modvirker risiko for krumning af bordpladen.

Grundoliering af ubehandlede/afslebne bordplader:

Overfladen skal være ren, tør og fri for støv, voks, polish og sæberester. Urenheder fjernes ved afslibning i træfibreens retning med sandpapir korn 100-120. Slibestøv fjernes ved støvsugning.

Før oliering påbegyndes skal træets overflade fugtes med en klud opvredet i rent vand. Det sikrer god oliemætning og et ensartet udseende. Sørg for at overfladen fugtes ensartet og synligt på hele arealet. Lad herefter tørre til overfladen ikke længere føles fugtig.

Påfør 2 lag olie "vådt i vådt".

- Dette gøres ved først at påføre et lag olie.
- Vent i maksimalt 30 minutter og påfør endnu et lag olie.
- Hold øje med at olien står blank/våd og fordel olien fra våde til tørre områder, hvor olien er absorberet.
- Efter 20-30 minutters bearbejdning, og imens olien stadig er våd, poleres overfladen let med en hvid nylonsvamp.
- Til sidst fjernes overskydende olie med en ren fnugfri klud.
- Sørg for at tørre olien af til en ensartet mat overflade.
- Områder med indtørret olie, der ikke er absorberet, vil efterlade skjolder på overfladen.
- Lad tørre i 16-24 timer før færdigbehandling.

Færdigbehandling:

- Mellemslib med sort slibesvamp og fjern slibestøv.
- Påfør 2 tynde lag olie til overfladen er mættet, og poler med en ren klud til overfladen føles tør.
- Olie, som ikke er absorberet, skal være fjernet senest 30 minutter efter påføring.

Vær opmærksom på, at det naturlige indhold af harpiks i træ kan påvirke farveudtrykket, både ved oliering med klar olie og med farvet olie. Reaktionen på harpiks er afhængig af træsort, men det ses særlig udtalt på nåletræ.

Specielt om farvede olier:

Ved længerevarende berøring eller kontakt med andre materialer kan afsmitning fra farvede olier forekomme.

Overflader grundolieret med en farvet olie kan alternativt færdigbehandles med en klar olie, hvis grundolieringens farveintensitet vurderes tilstrækkelig.

Anvendes farven hvid eller nordic skal overfladen altid færdigbehandles med tilsvarende farve. En klar olie kan påvirke farveintensiteten og skabe en let gulningseffekt.

Vedligeholdelse af olierede bordplader:

Anvend Rustik BordpladeOlie som opfrisker, hvis overfladen viser det mindste tegn på slid.

- Rengør først overfladen grundigt med Junckers TræRens blandet i forholdet 1-2 dl til 5 liter varmt vand.
- Lad herefter tørre til overfladen ikke længere føles fugtig.
- Påfør olie som anvist under punktet "Færdigbehandling".

Regelmæssig rengøring: Foretages med en hårdt opvredet klud.

SIKKERHED

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem før produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger.

For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

YDERLIGERE INFORMATION

Produkter:

F 14.3 - Junckers TræRens