


BASEPRIME

PRODUKTINFORMATION



GENEREL BESKRIVELSE

BasePrime er en hurtigtørrende, oliebaseret grundlak til brug på trægulve i erhverv, boliger og sportshaller.

En oliebaseret grundlak tilfører gulvet en dyb glød og er velegnet til trægulve, hvor:

- en vandbaseret grundlak ikke kan anvendes på grund af dårlig vedhæftning, f.eks. eksotiske og olieholdige træsorter.
- det ved renovering af mørke træsorter og mønstergulve kan være svært at skabe et ensartet udseende.
- der er udfordringer med sukkerudtræk på ahorn gulve eller garvesyre på egetræsgulve.

Grundlakken bør kun anvendes på ubehandlet træ og gulvet skal efterfølgende beskyttes med en af Junckers' vandbaserede gulvlakker.

Kun til professionel brug.

PRODUKTBESKRIVELSE

Produkt: Ethanol-baseret grundlak.

Emballagestørrelser: 5 liter.

Udseende: Farveløs.

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: 10 m² pr. liter.

Før brug: Omryst/omrør grundigt.

Påføringsværktøj: Pensel eller korthåret rulle. Ved påføring må lakken ikke hældes direkte ud på gulvet.

Overfladetemperatur: Minimum 15 °C.

Fortynding: Levers klar til brug. Fortynding anbefales ikke.

Tørretid ved 20 °C og 50 % RF:
Berøringstør efter ca. 15 minutter.

Rengøring af værktøj: Mineralsk terpentin.

Opbevaring: Holdbar i 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Når emballagen er åbnet vil lakken danne skind på overfladen ved henstand og evt. gelere i emballagen.

ANBEFALEDE SYSTEMER

Stærkt trafikerede arealer: 1 lag BasePrime 10 m²/liter + 2 lag HP Commercial eller GulvLak PLUS 10 m²/liter.

Let trafikerede arealer: 1 lag BasePrime 10 m²/liter + 2 lag ProFinish eller GulvLak 10 m²/liter.

Sportsarealer: 1 lag BasePrime 10 m²/liter + 2 lag HP Sport 10 m²/liter.

BRUGSANVISNING

Ubehandlede/afslebne gulve:

Overfladen skal være helt ren, tør og fri for støv, voks, fedt, polish, sæberester o.lign. Snavs og ujævnheder fjernes ved afslibning. Den sidste afslibning før påføring skal udføres med sandpapir korn 120-150. Fjern omhyggeligt slibestøv ved støvsugning og tør gulvet af med en klud hårdt opvredet i rent vand.

- Påfør et lag BasePrime og lad lakken tørre.
- Påfør 1 lag top-lak i henhold til et af Junckers' anbefalede systemer og lad lakken tørre natten over.
- Derefter slibes med fint sandpapir korn 150-180 i træfibreneres længderetning.
- Slibestøv fjernes ved støvsugning og gulvet tørres af med en klud hårdt opvredet i rent vand.
- Påfør 1 lag top-lak i henhold til et af Junckers' anbefalede systemer.

Tidligere lakerede gulve:

- Gulvet maskinafslibes først med sandpapir korn 24-36 for at fjerne gammel lak.
- Derefter fjernes slibespor med korn 60-80.
- Fortsæt som beskrevet under "Ubehandlede/afslebne gulve".

SIKKERHED

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem før produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger.

For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

YDERLIGERE INFORMATION

Produkter:

- F 4.1 - Junckers GulvLak
- F 4.2 - Junckers ProFinish
- F 5.1 - Junckers GulvLak PLUS
- F 8.2 - Junckers HP Sport
- F 8.5 - Junckers HP Commercial