

WHALEBONE PLANKEGULVE

PRODUKTINFORMATION

PRODUKTBEKRIVELSE

Junckers Whalebone massive planker fremstilles i korte længder til installation som mønstergulve. Plankerne forsynes med fer og not på alle fire sider, og fås både højre- og venstrevendt, så de bla. kan bruges til sildebens-mønster.

PRODUKT DATA OG TOLERANCER

Nominal bræddedimension:

Tykkelse x bredde x længde

- 20,5 x 140,0 x 701 mm
- 20,5 x 185,0 x 741 mm
- 15,0 x 129,0 x 775 mm

Tolerancer:

- Tykkelse: ($\pm 0,2$ mm)
- Bredde, 15x129 mm: ($\pm 0,4$ mm)
- Bredde, 20,5x140/185 mm: ($\pm 0,5$ mm)
- Længde: ($\pm 0,2$ mm)

Tørremetode:

Plankerne er kammertørret.

Gennemsnitlig fugtindhold:

- Eg: 8 % (± 2 %).
- Moseeg: 9 % (± 2 %).

Landingsafvigelse: Indtil 0,2 mm (lokalt dog indtil 0,3 mm).

Plankeender: Retvinklede indenfor $\pm 0,3$ mm.

PRODUKTSORTIMENT

Produkt / Produktnavn	Sorteringer	Overflader
Eg	Harmony	Ultramat lakeret Silkemat lakeret Olieret Ubehandlet Farvet* Børstet* Børstet og farvet*
Moseeg	Harmony	Ultramat lakeret Olieret Ubehandlet Børstet* Børstet og farvet*

* I henhold til standard produktprogram

TEKNISKE EGENSKABER

Hårdhed (vejledende værdier):

Eg (alle varianter): ca. 3,4 Brinell hårdhed

Friktion, (DIN 18032/2, vejledende værdier):

Olieret og lakeret: Ca. 0,4

Brandmodstand, (DIN EN 13501-1):Overfladebehandlet: $C_{fl} - S_1$ Ubehandlet: $D_{fl} - S_1$ **Varmeledningsevne: Ca. 0,17 W/mK****Varmemodstand:**20,5 x 140,0 x 701 mm: ca. 0.12 m² K/W20,5 x 185,0 x 701 mm: ca.. 0.12 m² K/W15,0 x 129,0 x 775 mm: ca.. 0.09 m² K/W

Lysrefleksionsværdi (LRV) BS 8493:200+A1:2010		
	Ultramat	Silkemat
Eg	27	26
Eg Nordic	30	-
Moseeg	7	-

OVERFLADEBEHANDLING

FABRIKSLAKERETEg, ultramat og silkemat:

Grundbehandling: Flere lag UV-hærdende grunder.

Topforsegling: To-komponent polyurethanlak.

Total laktykkelse: Min. 40 µ.

Eg Pearl:

Grundbehandling: Laserende laksystem.

Mellembehandling: Flere lag UV-hærdende grunder.

Topforsegling: To-komponent polyurethan lak, Ultramat.

Total laktykkelse: Min. 40 µ.

Moseeg:Forbehandling: NH₃-behandling for at opnå den mørke farve.

Grundbehandling: Flere lag UV-hærdende grunder.

Topforsegling: To-komponent polyurethan lak, ultramat.

Total laktykkelse: Min. 40 µ.

Eg, øvrige farver:

Grundbehandling: Farvet bejdse.

Mellembehandling: UV-hærdende lak.

Topforsegling: Flere lag to-komponent polyurethan lak, Ultramat.

Total laktykkelse: Min. 40 µ.

FABRIKSOLIERET

Grundbehandling: Overflademætning baseret på ilt hærdende urethanolie.

Topforsegling: Ilt hærdende urethanolie.

Total olieforbrug: Svarende til fuld mætning af overfladen.

UBEHANDLET: Sidste afslibning med korn 150.

INDPAKNING OG VÆGT

Pakket i LDPE-krympeplast.

20,5 x 140,0 x 701 mmPakke-størrelse: 12 brædder (1,18 m²)Vægt pr. pakke: 17,3 kg (14,7 kg/m²)**20,5 x 185,0 x 741 mm**Pakke-størrelse: 8 brædder (1,1 m²)Vægt pr. pakke: 16,2 kg (14,7 kg/m²)**15,0 x 129,0 x 775 mm**Pakke-størrelse: 16 brædder (1,60 m²)Vægt pr. pakke: 19,2 kg (12,0 kg/m²)