

# BOLIGFORENINGSLAK PRODUKTINFORMATION



## GENEREL BESKRIVELSE

Slidstærk 1-komponent vandbaseret lak til grund- og toplakering af afslebne eller ubehandlede trægulve i boliger.

Lakken er desuden velegnet til lejlighedsvis vedligeholdelse af tidligere lakerede trægulve.

Boligforeningslak er indeklimamærket og har derfor gennemgået omfattende prøvning for afgang og lugt. Det sikrer, at der ikke er kemiske stoffer i produktet, der negativt kan påvirke luftkvaliteten i rummet.

## PRODUKTBEKRIVELSE

**Produkt:**  
Vandbaseret acryl-/polyurethanlak.

**Emballagestørrelser:** Ultramat, Mat.

**Udseende:**  
Mælkevid i våd tilstand. Tørrer farveløs op.

## TEKNISKE DATA

**Rækkeevne:** Grunding: 8 m<sup>2</sup>/liter. Toplakering 10 m<sup>2</sup>/liter.

**Før påføring:** Omryst/omrør grundigt før brug.

**Påføringsværktøj:** Bred pensel eller lakrulle i træets længderetning. Ved påføring må lakken ikke hældes direkte ud på gulvet.

**Overfladetemperatur:** Mindst 15 °C og maksimum 25 °C.

**Fortynding:** Leveres klar til brug. Fortynding anbefales ikke.

**Tørretid ved 20 °C og 50 % RF:**

Ca. 4 timer.

Fuldt afhærdet efter 3 døgn.

Påfør kun 2 lag lak per døgn.

**RF:** Vandbaserede lakprodukter har en vis klæbeeffekt og anbefales derfor kun til rum med stabil luftfugtighed. Det betyder, at forskellen på højeste og laveste relative luftfugtighed ikke må variere mere end 30 % over året.

**Rengøring af værktøj:** Straks efter brug med sæbevand.

**Opbevaring:** Holdbar i 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Må ikke udsættes for temperaturer under 5 °C.

## ANBEFALEDE SYSTEMER

### Ubehandlede/afslebne gulve:

Grunding med 1 lag Boligforeningslak 8 m<sup>2</sup> /liter + toplakering med 2 lag Boligforeningslak 10 m<sup>2</sup> /liter.

Tidligere lakerede gulve: 1 lag Boligforeningslak 10 m<sup>2</sup>/liter.

---

## BRUGSANVISNING

### Ubehandlede/afslebne gulve:

Overfladen skal være helt ren, tør og fri for støv, voks, fedt, polish, sæberester o.lign. Snavs og ujævnheder fjernes ved afslibning. Slibestøv fjernes ved støvsugning.

- Grund først gulvet med et lag Boligforeningslak og lad tørre iht. anvisning.
- Derefter slibes med fint sandpapir korn 150-180 i træfibreneres længderetning.
- Slibestøv fjernes ved støvsugning og aftørring med en klud hårdt opvredet i rent vand.
- Påfør endnu 1 lag lak og lad lakken tørre natten over.
- Påfør det tredje afsluttende lag lak.

### Tidligere lakerede gulve:

- For at opløse gamle sæberester afvaskes gulvet først med LakRens Supreme.
- Slib herefter omhyggeligt med sandpapir korn 150-180.
- Slibestøv fjernes ved støvsugning og aftørring med en klud hårdt opvredet i rent vand.
- Påfør herefter 1 lag lak og lad tørre.
- Før lakering af hele gulvet anbefales det at udføre en vedhæftningstest på et mindre areal.

### Hvordan udføres en vedhæftningstest

Laker et par felter 2 gange med 4 timers mellemrum. Efter tørring i 24 timer kontrolleres felternes vedhæftning ved skrabning med kanten af en mønt. Hvis vedhæftningen er god, og overfladen er pæn, kan hele gulvet lakeres. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, fortsættes som beskrevet under "Gulve behandlet med voks/polish".

### Gulve behandlet med voks/polish:

- Overfladen maskinafslibes først med sandpapir korn 24-36 for at fjerne gammel lak.
- Fjern slibespor med sandpapir korn 60-80.
- Afslut med sandpapir korn 120-150 for at opnå en helt glat overflade.
- Slibestøvet fjernes omhyggeligt ved støvsugning og aftørring af overfladen.
- Laker derefter som beskrevet under "Ubehandlede/afslebne gulve".

## SIKKERHED

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem før produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger.

For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

---

## YDERLIGERE INFORMATION

### Produkter:

F 10.3 - Junckers LakRens Supreme